
COMUNE DI LUCCA

PROVINCIA DI LUCCA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE SERRE ORTO BOTANICO.
CUP J61E24000200004

≡ PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO- ECONOMICA

Relazione dei materiali

PFTE_3STR_CSR_RS_SP_020_00

25-016

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	21/04/2026	PRIMA EMISSIONE	001S	001M	001A

COMMITTENTE:
Comune di Lucca
RUP Ing. Stefano Angelini

TEAM DI PROGETTAZIONE
Studio INTRE
RED STUDIO

INDICE

1 DEGRADO, DURABILITA' E TIPOLOGIA DEI MATERIALI	3
1.1 CLS	3
1.2 ACCIAI	10
▪ ACCIAIO PER C.A.	10
▪ ACCIAIO PER CARPENTERIA	11
1.3 SALDATURE E BULLONATURE	11
1.4 MURATURE	14
1.5 MALTE PER MURATURE	15
1.6 STRUTTURE LIGNEE	17
2 NUOVI MATERIALI IMPIEGATI	18
2.1 CLS	18
2.2 ACCIAIO PER C.A.	19
2.3 LEGAME σ - ϵ CLS E ACCIAIO	19
2.4 ACCIAIO PER CARPENTERIA	20
2.5 SALDATURE E BULLONATURE	22
2.6 STRUTTURE LIGNEE	23
3 RIPRISTINI E INTEGRAZIONI	23

1 DEGRADO, DURABILITA' E TIPOLOGIA DEI MATERIALI

Ai sensi dell'art. 4 legge n°1086 del 5.11.1971 e del cap. 11 DM 17 01 2018, si riporta di seguito la relazione dei materiali impiegati nelle opere in epigrafe in funzione della classe di esposizione ambientale. Circa le altre prescrizioni esecutive si richiamano le disposizioni di cui alle norme tecniche vigenti emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici.

1.1 CLS

Il calcestruzzo va prodotto in regime di controllo di qualità.

CEMENTO pozzolanico tipo 42,5 provvisto di attestato di conformità CE che soddisfi i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006. Il legante, qualora immesso sul mercato da un distributore attraverso un centro di distribuzione, deve essere all'origine dotato della marcatura CE sopra richiamata e il centro di distribuzione deve seguire le procedure contenute all'interno della norma UNI EN 197-2.

AGGIUNTE per le aggiunte di tipo I si farà riferimento alla norma UNI EN 12620. Per le aggiunte di tipo II si farà riferimento alla UNI 11104 punto 4.2 e alla UNI EN 206-1 punto 5.1.6 e punto 5.2.5.


AGGREGATI conformi ai requisiti della normativa UNI EN 12620, UNI EN 13055 e UNI 8520-1 e UNI 8520-2, con i relativi riferimenti alla destinazione d'uso del calcestruzzo. In particolare:

- il contenuto di solfati solubili in acido (espressi come SO₃ da determinarsi con la procedura prevista dalla UNI-EN 1744-1 punto 12) dovrà risultare inferiore allo 0.2% sulla massa dell'aggregato indipendentemente se l'aggregato è grosso oppure fine (aggregati con classe di contenuto di solfati AS0,2);
- il contenuto totale di zolfo (da determinarsi con UNI-EN 1744-1 punto 11) dovrà risultare inferiore allo 0.1%;
- non dovranno contenere forme di silice amorfa alcali-reattiva o in alternativa dovranno evidenziare espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2.

La massa volumica media del granulo in condizioni s.s.a. (saturo a superficie asciutta) deve essere pari o superiore a 2600 kg/m³. Non sarà assolutamente consentito il misto di fiume.

Per il confezionamento del calcestruzzo dovranno essere impiegati aggregati appartenenti a non meno di due classi granulometriche diverse. La percentuale di impiego di ogni singola classe granulometrica verrà stabilita dal produttore con l'obiettivo di conseguire i requisiti di lavorabilità e di resistenza alla segregazione. La curva granulometrica ottenuta dalla combinazione degli aggregati disponibili, inoltre, sarà quella capace di soddisfare le esigenze di posa in opera richieste dall'impresa (ad esempio, pompabilità), e quelle di resistenza meccanica a compressione e di durabilità richieste per il conglomerato.

La dimensione massima dell'aggregato dovrà essere non maggiore di 1/4 della sezione minima dell'elemento da realizzare, dell'interferro ridotto di 5 mm, dello spessore del copriferro aumentato del 30% (in accordo anche con quanto stabilito dagli Eurocodici). La curva granulometrica di un inerte viene messa a confronto con delle curve di riferimento. Vengono solitamente stabilite delle curve-limiti entro le quali deve essere compresa la curva dell'inerte in esame. Secondo le nostre norme le curve-limiti sono quelle riportate nella figura.



ACQUA DI IMPASTO: Per la produzione del calcestruzzo dovranno essere impiegate le acque potabili e quelle di riciclo conformi alla UNI EN 1008:2003; in generale deve essere potabile e priva di sali (solfuri e cloruri).

ADDITIVI: devono possedere la marcatura CE ed essere conformi, in relazione alla particolare categoria di prodotto cui essi appartengono, ai requisiti imposti dai rispettivi prospetti della norma UNI EN 934 (parti 2, 3, 4, 5). Per gli altri additivi che non rientrano nelle classificazioni della norma si dovrà verificarne l'idoneità all'impiego in funzione dell'applicazione e delle proprietà richieste per il calcestruzzo. E' onere del produttore di calcestruzzo verificare preliminarmente i dosaggi ottimali di additivo per conseguire le prestazioni reologiche e meccaniche richieste oltre che per valutare eventuali effetti indesiderati. Per la produzione degli impasti, si consiglia l'impiego costante di additivi fluidificanti/riduttori di acqua o superfluidificanti/riduttori di acqua ad alta efficacia per limitare il contenuto di acqua di impasto, migliorare la stabilità dimensionale del calcestruzzo e la durabilità dei getti. Nel periodo estivo si consiglia di impiegare specifici additivi capaci di mantenere una prolungata lavorabilità del calcestruzzo in funzione dei tempi di trasporto e di getto.

Per le riprese di getto si potrà far ricorso all'utilizzo di ritardanti di presa e degli adesivi per riprese di getto.

Nel periodo invernale al fine di evitare i danni derivanti dalla azione del gelo, in condizioni di maturazione al di sotto dei 5°C, si farà ricorso, oltre che agli additivi superfluidificanti, all'utilizzo di additivi acceleranti di presa e di indurimento privi di cloruri.

Per i getti sottoposti all'azione del gelo e del disgelo, si farà ricorso all'impiego di additivi aeranti come prescritto dalle normative UNI EN 206 e UNI 11104.

Di seguito viene proposto uno schema riassuntivo per le varie classi di additivo in funzione delle classi di esposizione

Classi di additivo in funzione delle classi di esposizione

	Rck min	a/c max	WR/SF*	AE*	HE*	SRA*	IC*
X0	15	0,60					
XC1 XC2	30	0,60	X				
XF1	40	0,50	X		X	X	
XF2	30	0,50	X	X	X	X	X
XF3	30	0,50	X	X	X	X	
XF4	35	0,45	X	X	X	X	X
XA1 XC3 XD1	35	0,55	X			X	X
XS1 XC4 XA2 XD2	40	0,50	X			X	X
XS2 XS3 XA3 XD3	45	0,45	X			X	X

* WR/SF: fluidificanti/superfluidificanti, AE: Aeranti, HE: Acceleranti (solo in condizioni climatiche invernali), SRA: additivi riduttori di ritiro, IC: inibitori di corrosione.

CONTENUTO D'ARIA: Il contenuto di aria in ogni miscela prodotta dovrà essere conforme a quanto indicato nella tabella in seguito riportata.

POSA IN OPERA: Sarà cura del fornitore garantire in ogni situazione la classe di consistenza prescritta per le diverse miscele tenendo conto che sono assolutamente proibite le aggiunte di acqua in betoniera al momento del getto dopo l'inizio dello scarico del calcestruzzo dall'autobetoniera. Il tempo massimo consentito dalla produzione dell'impasto in impianto al momento del getto non dovrà superare i 90 minuti e sarà onere del produttore riportare nel documento di trasporto l'orario effettivo di fine carico della betoniera in impianto.

L'essudamento di acqua dovrà risultare non superiore allo 0,1% in conformità alla norma UNI 7122.

Prima di procedere alla messa in opera del calcestruzzo, sarà necessario adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi sottrazione di acqua dall'impasto. In particolare, in caso di casseforme in legno, andrà eseguita un'accurata bagnatura delle superfici. È proibito eseguire il getto del conglomerato quando la temperatura esterna scende al disotto dei +5° C se non si prendono particolari sistemi di protezione del manufatto concordati e autorizzati dalla D.L. anche qualora la temperatura ambientale superi i 33° C.

Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si effettua applicando tutti gli accorgimenti atti ad evitare la segregazione. L'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco,

indipendentemente dal sistema di movimentazione e getto, non deve eccedere i 50 centimetri; si utilizzerà un tubo di getto che si accosti al punto di posa o, meglio ancora, che si inserisca nello strato fresco già posato e consenta al calcestruzzo di rifluire all'interno di quello già steso.

Per la compattazione del getto verranno adoperati vibratori a parete o ad immersione. Nel caso si adoperi il sistema di vibrazione ad immersione, l'ago vibrante deve essere introdotto verticalmente e spostato, da punto a punto nel calcestruzzo, ogni 50 cm circa; la durata della vibrazione verrà protratta nel tempo in funzione della classe di consistenza del calcestruzzo.

Relazione tra classe di consistenza e tempo di vibrazione del conglomerato

Classe di consistenza	Abbassamento al cono	Tempo minimo di immersione dell'ago nel calcestruzzo (s)
S1	10 - 40 mm	25 - 30
S2	50 - 90 mm	20 - 25
S3	100 - 150 mm	15 - 20
S4	160 - 210 mm	10 - 15
S5	220 - 280 mm	5 - 10
F6		0 - 5
SCC		Non necessita compattazione (salvo indicazioni specifiche della D.L.)


Nel caso siano previste riprese di getto sarà obbligo dell'appaltatore procedere ad una preliminare rimozione, mediante scarifica con martello, dello strato corticale di calcestruzzo già parzialmente indurito. Tale superficie, che dovrà possedere elevata rugosità (asperità di circa 5 mm) verrà opportunamente pulita e bagnata per circa due ore prima del getto del nuovo strato di calcestruzzo.

Qualora alla struttura sia richiesta la tenuta idraulica, lungo la superficie scarificata verranno disposti dei giunti "water-stop" in materiale bentonitico idroespansivo. I profili "water-stop" saranno opportunamente fissati e disposti in maniera tale da non interagire con le armature. I distanziatori utilizzati per garantire i copriferri ed eventualmente le reciproche distanze tra le barre di armatura, dovranno essere in plastica o a base di malta cementizia di forma e geometria tali da minimizzare la superficie di contatto con il cassero.

STAGIONATURA: Sarà obbligatorio procedere alla maturazione dei getti per almeno 7 giorni consecutivi. Qualora dovessero insorgere esigenze particolari per sospendere la maturazione esse dovranno essere espressamente autorizzate dalla direzione dei lavori.

Nel caso di superfici orizzontali non cassette (pavimentazioni, platee di fondazione...) dovrà essere effettuata l'operazione di bagnatura continua con acqua non appena il conglomerato avrà avviato la fase di presa. Le superfici verranno mantenute costantemente umide per almeno 7 giorni. Per i getti confinati entro casseforme l'operazione di bagnatura verrà avviata al momento della rimozione dei casseri, se questa avverrà prima di 7 giorni. Per calcestruzzi con classe di resistenza a compressione maggiore o uguale di C40/50 la maturazione deve essere curata in modo particolare.

COPRIFERRO: Si è detto che le caratteristiche del calcestruzzo dettate dalla norma UNI 11104 valgono soltanto se il copriferro è valutato correttamente in fase progettuale e, ovviamente, garantito in fase esecutiva. L'EC 2 definisce COPRIFERRO NOMINALE (c_{nom}) la distanza tra la superficie dell'armatura più esterna e la faccia del calcestruzzo più prossima. Tale valore non va confuso con il parametro (d') utilizzato nei calcoli per la definizione dell'altezza utile della sezione (d).



Il c_{nom} , che va indicato obbligatoriamente nei disegni esecutivi, è così definito:

$$c_{nom} [mm] = c_{min} + \Delta c = \max (c_{min,b}; c_{min,dur}; c_{min,fuoco}) + 10$$

dove:

c_{min} = copriferro minimo per soddisfare i requisiti di aderenza, durabilità ed eventuale resistenza al fuoco; esso corrisponderà al maggiore dei tre valori;

Δc = tolleranza di posizionamento delle armature, pari a 10mm;

$c_{min,b} = \emptyset \sqrt{n_b}$ = copriferro minimo per garantire l'aderenza, pari al diametro per il numero di barre nel caso di eventuali gruppi di barre;

$c_{min,fuoco}$ = garantisce la resistenza all'incendio (gli spessori sono riportati in EN 1992-1-2 e nel recente DM 16/02/07);

$c_{min,dur}$ = copriferro minimo per garantire la durabilità dell'opera, definito dalle classi di esposizione.

Nella tabella seguente sono riassunti i valori dei prospetti 4.3N, 4.4N e 4.5N dell'EC2 riferiti al $c_{min,dur}$, che si riferiscono a strutture con c.a. ordinario e precompresso.

prospetto 4.3N Classificazione strutturale raccomandata							
Classe Strutturale							
Criterio	Classe di esposizione secondo il prospetto 4.1						
	X0	XC1	XC2 / XC3	XC4	XD1	XD2 / XS1	XD3 / XS2 / XS3
Vita utile di progetto di 100 anni	aumentare di 2 classi	aumentare di 2 classi	aumentare di 2 classi	aumentare di 2 classi	aumentare di 2 classi	aumentare di 2 classi	aumentare di 2 classi
Classe di resistenza ^{1) 2)}	$\geq C30/37$ ridurre di 1 classe	$\geq C30/37$ ridurre di 1 classe	$\geq C35/45$ ridurre di 1 classe	$\geq C40/50$ ridurre di 1 classe	$\geq C40/50$ ridurre di 1 classe	$\geq C40/50$ ridurre di 1 classe	$\geq C45/55$ ridurre di 1 classe
Elemento di forma simile ad una soletta (posizione delle armature non influenzata dal processo costruttivo)	ridurre di 1 classe	ridurre di 1 classe	ridurre di 1 classe	ridurre di 1 classe	ridurre di 1 classe	ridurre di 1 classe	ridurre di 1 classe
È assicurato un controllo di qualità speciale della produzione del calcestruzzo	ridurre di 1 classe	ridurre di 1 classe	ridurre di 1 classe	ridurre di 1 classe	ridurre di 1 classe	ridurre di 1 classe	ridurre di 1 classe

prospetto 4.4N Valori del copriferro minimo, $c_{\min, \text{dur}}$, requisiti con riferimento alla durabilità per acciai da armatura ordinaria, in accordo alla EN 10080

Requisito ambientale per $c_{\min, \text{dur}}$ (mm)							
Classe strutturale	Classe di esposizione secondo il prospetto 4.1						
	X0	XC1	XC2 / XC3	XC4	XD1 / XS1	XD2 / XS2	XD3 / XS3
S1	10	10	10	15	20	25	30
S2	10	10	15	20	25	30	35
S3	10	10	20	25	30	35	40
S4	10	15	25	30	35	40	45
S5	15	20	30	35	40	45	50
S6	20	25	35	40	45	50	55

prospetto 4.5N Valori del copriferro minimo, $c_{\min, \text{dur}}$, requisiti con riferimento alla durabilità per acciai da precompressione

Requisito ambientale per $c_{\min, \text{dur}}$ (mm)							
Classe strutturale	Classe di esposizione secondo il prospetto 4.1						
	X0	XC1	XC2 / XC3	XC4	XD1 / XS1	XD2 / XS2	XD3 / XS3
S1	10	15	20	25	30	35	40
S2	10	15	25	30	35	40	45
S3	10	20	30	35	40	45	50
S4	10	25	35	40	45	50	55
S5	15	30	40	45	50	55	60
S6	20	35	45	50	55	60	65

Nella tabella seguente sono riassunti i valori dei prospetti riportati in EN 1992-1-2 riferiti al $c_{\min, \text{fuoco}}$

prospetto 4.4 Dimensione minima e distanza a per membrature tese di calcestruzzo armato o precompresso

Resistenza all'incendio standard	Dimensioni minime (mm) Possibili combinazioni fra spessore della membratura $b_{\min}$ /distanza a della barra	
	2	3
R 30	80/25	200/10 *)
R 60	120/40	300/25
R 90	150/55	400/45
R 120	200/65	500/45
R 180	240/80	600/60
R 240	280/90	700/70

Si dovrà fare attenzione, per le membrature precomprese, all'incremento della distanza a , secondo il punto 4.2.2(4).

*) Di regola, dovrà essere controllato il copriferro richiesto dalla ENV 1992-1-1.

A4 Relazione Materiali Impiegati - Casermetta

prospetto 4.5 Dimensione minima e distanza a per travi di calcestruzzo armato ordinario e precompresso semplicemente appoggiate

Resistenza all'incendio standard	Dimensioni minime (mm)				
	Possibili combinazioni fra a e b_{min} , dove a è la distanza media a_m e b_{min} è la larghezza della trave				Spessore dell'anima b_w
1	2	3	4	5	6
R 30	$b_{min} =$ 80 $a =$ 25	120 45 *)	160 10 *)	200 10 *)	80
R 60	$b_{min} =$ 120 $a =$ 40	160 35	200 30	300 25	100
R 90	$b_{min} =$ 150 $a =$ 55	200 45	250 40	400 35	100
R 120	$b_{min} =$ 200 $a =$ 65	240 55	300 50	500 45	120
R 180	$b_{min} =$ 240 $a =$ 80	300 70	400 65	600 60	140
R 240	$b_{min} =$ 280 $a =$ 90	350 80	500 75	500 70	160
$a_{sd} = a + 10 \text{ mm}$ (vedere nota seguente)					
Si raccomanda di fare attenzione all'incremento della distanza a , secondo il punto 4.2.2(4), per le travi di calcestruzzo precompresso. a_{sd} è la distanza (della barra) da una parete della trave per barre in corrispondenza degli angoli (fili o cavi da pretensione) in travi con un solo strato di barre d'armatura. Per valori di b_{min} maggiori di quelli indicati nella colonna 4 non sono richiesti incrementi per il valore a .					
*) Di regola, dovrà essere controllato il copriferro richiesto dalla ENV 1992-1-1.					

prospetto 4.6 Dimensione minima e distanza a per travi continue di calcestruzzo armato ordinario e calcestruzzo armato precompresso

Resistenza all'incendio standard	Dimensioni minime (mm)			
	Possibili combinazioni fra a e b_{min} , dove a è la distanza media a_m e b_{min} è la larghezza della trave			Spessore dell'anima b_w
1	2	3	4	5
R 30	$b_{min} =$ 80 $a =$ 12 *)	160 12 *)	200 12 *)	80
R 60	$b_{min} =$ 120 $a =$ 25	200 12 *)	300 12 *)	100
R 90	$b_{min} =$ 150 $a =$ 35	250 25	400 25	100
R 120	$b_{min} =$ 220 $a =$ 45	300 35	500 35	120
R 180	$b_{min} =$ 380 $a =$ 60	400 60	600 50	140
R 240	$b_{min} =$ 480 $a =$ 70	500 70	700 60	160
$a_{sd} = a + 10 \text{ mm}$ (vedere nota seguente)				
Si raccomanda di fare attenzione all'incremento della distanza a , secondo il punto 4.2.2(4) per le travi di calcestruzzo precompresso. a_{sd} è la distanza (della barra) da una parete della trave per barre in corrispondenza degli angoli (fili o cavi da pretensione) in travi con un solo strato di barre d'armatura. Per valori di b_{min} maggiori di quelli indicati nella colonna 3 non sono richiesti incrementi per il valore a .				
*) Di regola, dovrà essere controllato il copriferro richiesto dalla ENV 1992-1-1.				

prospetto 4.8 Dimensione minima e distanza a per solette di calcestruzzo armato ordinario e precompresso mono e bidirezionali semplicemente appoggiate

Resistenza all'incendio standard	Dimensioni minime (mm)			
	Spessore della lastra h_s (mm)	Distanza a		
		monodirezionale	bidirezionale	
			$l_y/l_x \leq 1,5$	$1,5 < l_y/l_x \leq 2$
1	2	3	4	5
REI 30	60	10 *)	10 *)	10 *)
REI 60	80	20	10 *)	15 *)
REI 90	100	30	15 *)	20
REI 120	120	40	20	25
REI 180	150	55	30	40
REI 240	175	65	40	50

l_y/l_x sono le luci della lastra bidirezionale (due direzioni ad angolo retto); l_y è la luce maggiore.
 Per le lastre precomprese si dovrà osservare l'incremento della distanza a secondo il punto 4.2.2(4).
 La distanza a indicata nelle colonne 4 e 5 per le lastre bidirezionali si riferisce alla lastra appoggiata su tutti e quattro i bordi. In caso contrario queste devono essere considerate come lastre monodirezionali.
 *) Di regola, dovrà essere controllato il copriferro richiesto dalla ENV 1992-1-1.

Nel caso di calcestruzzi a contatto con superfici irregolari, i valori del c_{min} debbono essere incrementati per tener conto delle maggiori tolleranze di esecuzione previste. L'incremento è proporzionale all'entità delle prevedibili irregolarità.

Il copriferro minimo deve essere almeno pari a 40 mm per un calcestruzzo gettato in opera contro terreni trattati (compreso calcestruzzo di spianatura: plinti su magrone e pavimentazioni industriali su massiciata) e a 75 mm per un calcestruzzo gettato direttamente contro il terreno senza lisciatura delle pareti verticali di scavo (per es. muri contro terra o di sostegno). Tali valori tengono già conto della difficoltà o impossibilità, per le strutture di fondazione e contro terra, di rilevare visivamente un processo degenerativo del calcestruzzo e/o dei ferri d'armatura.

1.2 ACCIAI

▪ ACCIAIO PER C.A.

L'acciaio da cemento armato ordinario comprende:

- barre d'acciaio tipo B450C ($6 \text{ mm} \leq \emptyset \leq 40 \text{ mm}$), rotoli tipo B450C ($6 \text{ mm} \leq \emptyset \leq 16 \text{ mm}$);
- prodotti raddrizzati ottenuti da rotoli con diametri $\leq 16 \text{ mm}$ per il tipo B450C;
- reti elettrosaldate ($6 \text{ mm} \leq \emptyset \leq 12 \text{ mm}$) tipo B450C;
- tralicci elettrosaldati ($6 \text{ mm} \leq \emptyset \leq 12 \text{ mm}$) tipo B450C.

Ognuno di questi prodotti deve rispondere alle caratteristiche richieste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M.17-01-2018, che specifica le caratteristiche tecniche (saldabilità, composizione chimica, proprietà meccaniche, etc) che devono essere verificate, i metodi di prova, le condizioni di prova e il sistema per l'attestazione di conformità per gli acciai destinati alle costruzioni in cemento armato che ricadono sotto la Direttiva Prodotti CPD (89/106/CE).

L'acciaio deve essere qualificato all'origine, deve portare impresso, come prescritto dalle suddette norme, il marchio indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo stabilimento di produzione.

Alla consegna in cantiere, l'Impresa appaltatrice avrà cura di depositare l'acciaio in luoghi protetti dagli agenti atmosferici. In particolare, per quei cantieri posti ad una distanza inferiore a 2 Km dal mare, le barre di armatura dovranno essere protette con appositi teli dall'azione dell'aerosol marino.

▪ ACCIAIO PER CARPENTERIA

Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la Marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della conformità 2+, e per i quali si rimanda a quanto specificato al punto A del § 11.1 del DM 17/01/2018. Solo per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE si rimanda a quanto specificato al punto B del § 11.1 e si applica la procedura di cui ai §11.3.1.2 e § 11.3.4.11.1 del DM 17/01/2018.

1.3 SALDATURE E BULLONATURE

La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati secondo la norma UNI EN ISO 4063:2001. È ammesso l'uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata documentazione teorica e sperimentale.

I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 9606-1:2017 da parte di un Ente terzo. Ad integrazione di quanto richiesto in tale norma, i saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d'angolo dovranno essere specificamente qualificati e non potranno essere qualificati soltanto mediante l'esecuzione di giunti testa-testa.

Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN ISO 14732:2013. Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati mediante WPQR (qualifica di procedimento di saldatura) secondo la norma UNI EN ISO 15614-1:2017.

Le durezza eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30.

Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante sollevamento e saldatura a scarica di condensatori ad innesco sulla punta) si applica la norma UNI EN ISO 14555:2017; valgono perciò i requisiti di qualità di cui al prospetto A1 della appendice A della stessa norma.

Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da un Ente terzo; in assenza di prescrizioni in proposito l'Ente sarà scelto dal costruttore secondo criteri di competenza e di indipendenza.

Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e in zona termica alterata non inferiori a quelle del materiale base.

Nell'esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011-1:2009 ed UNI EN 1011-2:2005 per gli acciai ferritici ed UNI EN 1011-3:2005 per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si applicherà, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1:2013.

Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai livelli di qualità stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione.

In assenza di tali dati per strutture non soggette a fatica si adotterà il livello C della norma UNI EN ISO 5817:2014 e il livello B per strutture soggette a fatica.

L'entità ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, saranno definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o giunti a parziale penetrazione si useranno metodi di superficie (ad es. liquidi penetranti o polveri magnetiche), mentre per i giunti a piena penetrazione, oltre a quanto sopra previsto, si useranno metodi volumetrici e cioè raggi X o gamma o ultrasuoni per i giunti testa a testa e solo ultrasuoni per i giunti a T a piena penetrazione.

Per le modalità di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilità si potrà fare utile riferimento alle prescrizioni della norma UNI EN ISO 17635.

Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 9712:2012 almeno di secondo livello.

In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore deve essere certificato secondo la norma UNI EN ISO 3834:2006 parti 2, 3 e 4. I requisiti sono riassunti nella seguente tabella.

La certificazione dell'azienda e del personale dovrà essere operata da un Ente terzo, scelto, in assenza di prescrizioni, dal costruttore secondo criteri di indipendenza e di competenza.

Tipo di azione sulle strutture	Strutture soggette a fatica in modo non significativo			Strutture soggette a fatica in modo significativo
Riferimento	A	B	C	D
Materiale base: spessore minimo delle membrature	S235, $s \leq 30\text{mm}$ S275, $s \leq 30\text{mm}$	S355, $s \leq 30\text{mm}$ S235 S275	S235 S275 S355 S460, $s \leq 30\text{mm}$	S235 S275 S355 S460 (nota 1) Acciai inossidabili e altri acciai non esplicitamente menzionati (nota1)
Livello dei requisiti di qualità secondo la norma UNI EN ISO 3834: 2006	Elementare UNI EN ISO 3834-4	Medio UNI EN ISO 3834-3	Medio UNI EN ISO 3834-3	Completo UNI EN ISO 3834-2
Livello di conoscenza tecnica del personale di coordinamento della saldatura secondo la norma UNI EN ISO 14731:2007	Di base	Specifico	Completo	Completo

Nota 1) Vale anche per strutture non soggette a fatica in modo significativo

Agli assiemi Vite/Dado/Rondella impiegati nelle giunzioni 'non precaricate' si applica quanto specificato al punto A del § 11.1 in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 15048-1. In alternativa, anche gli assiemi ad alta resistenza conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 14399-1 sono idonei per l'uso in giunzioni non precaricate.

Viti, dadi e rondelle, in acciaio, devono essere associate come nella seguente tabella.

Viti	Dadi	Rondelle	Riferimento
Classe di resistenza UNI EN ISO 898-1:2013	Classe di resistenza UNI EN ISO 898-2:2012	Durezza	
4.6	4; 5; 6 oppure 8	100 HV min.	UNI EN 15048-1
4.8			
5.6	5; 6 oppure 8		
5.8			
6.8	6 oppure 8		
8.8	6 oppure 10	100 HV min oppure 300 HVmin.	
10.9	10 oppure 12		

Le tensioni di snervamento f_{yb} e di rottura f_{tb} delle viti appartenuti alle classi indicate nella precedente tabella sono riportate nella seguente tabella.

Classe	4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8	10.9
f_{yb} (N/mm ²)	240	320	300	400	480	640	900
f_{tb} (N/mm ²)	400	400	500	500	600	800	1000

Agli assiemi Vite/Dado/Rondella impiegati nelle giunzioni 'Precaricate' si applica quanto specificato al punto A del § 11.1 in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 14399-1.

Viti, dadi e rondelle, in acciaio, devono essere associate come nella seguente tabella.

Sistema	Viti		Dadi		Rondelle	
	Classe di resistenza	Riferimento	Classe di resistenza	Riferimento	Durezza	Riferimento
HR	8.8	UNI EN 14399-1	8	UNI EN 14399-3	300-370 HV	UNI-EN 14399 parti 5 e 6
	10.9	UNI EN 14399-3	10	UNI EN 14399-3		
HV	10.9	UNI EN 14399-4	10	UNI EN 14399-4		

1.4 MURATURE

Valori del coefficiente γ_M

Materiale	Classe di esecuzione	
	1	2
Muratura con elementi resistenti di categoria I, malta a prestazione garantita	2,0	2,5
Muratura con elementi resistenti di categoria I, malta a composizione prescritta	2,2	2,7
Muratura con elementi resistenti di categoria II, ogni tipo di malta	2,5	3,0

L'attribuzione delle Classi di esecuzione 1 e 2 viene effettuata adottando quanto di seguito indicato.

In ogni caso occorre (Classe 2):

- disponibilità di specifico personale qualificato e con esperienza, dipendente dell'impresa esecutrice, per la supervisione del lavoro (capocantiere);
- disponibilità di specifico personale qualificato e con esperienza, indipendente dall'impresa esecutrice, per il controllo ispettivo del lavoro (direttore dei lavori).

La Classe 1 è attribuita qualora siano previsti, oltre ai controlli di cui sopra, le seguenti operazioni di controllo:

- controllo e valutazione in loco delle proprietà della malta e del calcestruzzo;
- dosaggio dei componenti della malta "a volume" con l'uso di opportuni contenitori di misura e controllo delle operazioni di miscelazione o uso di malta premiscelata certificata dal produttore.

Gli elementi per muratura portante devono essere conformi alle norme europee armonizzate della serie UNI EN 771 e, secondo quanto specificato al punto A del § 11.1, recare la Marcatura CE, secondo il sistema di attestazione della conformità indicato nella seguente tabella

Specifica Tecnica Europea di riferimento	Categoria	Sistema di Attestazione della Conformità
Specifiche per elementi per muratura - Elementi per muratura di laterizio, silicato di calcio, in calcestruzzo vibrocompresso (aggregati pesanti e leggeri), calcestruzzo aerato autoclavato, pietra agglomerata, pietra naturale UNI EN 771-1, 771-2, 771-3, 771-4, 771-5, 771-6	CATEGORIA I	2+
	CATEGORIA II	4

Come più precisamente specificato nelle norme europee armonizzate della serie UNI EN 771, gli elementi di categoria I hanno una resistenza alla compressione dichiarata, determinata tramite il valore medio o il valore caratteristico, e una probabilità di insuccesso nel raggiungerla non maggiore del 5%. Gli elementi di categoria II non soddisfano questo requisito.

L'uso di elementi per muratura portante di Categoria I e II è subordinato all'adozione, nella valutazione della resistenza di progetto, del corrispondente coefficiente di sicurezza γ_M .

1.5 MALTE PER MURATURE

Le prestazioni meccaniche di una malta sono definite mediante la sua resistenza media a compressione f_m .

La classe di una malta è definita da una sigla costituita dalla lettera M seguita da un numero che indica la resistenza f_m espressa in N/mm^2 . Per l'impiego in muratura portante non sono ammesse malte con resistenza $f_m < 2,5 N/mm^2$.

Per garantire la durabilità è necessario che i componenti la miscela rispondano ai requisiti contenuti nelle norme UNI EN 1008:2003 (acqua di impasto), nelle norme europee armonizzate UNI EN 13139 (aggregati per malta) e UNI EN 13055 (aggregati leggeri).

Le malte possono essere prodotte in fabbrica oppure prodotte in cantiere mediante la miscelazione di sabbia, acqua ed altri componenti leganti. Le malte per muratura prodotte in fabbrica devono essere specificate o come malte a prestazione garantita oppure come malte a composizione prescritta.

La composizione delle malte per muratura prodotte in cantiere deve essere definita dalle specifiche del progetto.

Malte a prestazione garantita.

La malta a prestazione garantita deve essere specificata per mezzo della classe di resistenza a compressione con riferimento alla classificazione riportata nella tabella seguente

Classe	M 2.5	M 5	M 10	M 15	M 20	M d
Resistenza a compressione N/mm^2	2.5	5	10	15	20	d
d è una resistenza a compressione maggiore di 25 N/mm^2 dichiarata dal produttore						

Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nella norma UNI EN 1015-11: 2007.

La malta per muratura portante deve garantire prestazioni adeguate al suo impiego in termini di durabilità e di prestazioni meccaniche e deve essere conforme alla norma europea armonizzata UNI EN 998-2 e, secondo quanto specificato al punto A del § 11.1, recare la Marcatura CE, secondo il sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione indicato nella seguente tabella.

Specifica Tecnica Europea di riferimento	Uso Previsto	Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione
Malta per murature UNI EN 998-2	Usi strutturali	2+

Malte a composizione prescritta.

Per le malte a composizione prescritta le proporzioni di composizione in volume o in massa di tutti i costituenti devono essere dichiarate dal fabbricante.

La resistenza meccanica dovrà essere verificata mediante prove sperimentali svolte in accordo con le UNI EN 1015-11:2007.

Le malte a composizione prescritta devono inoltre rispettare le indicazioni riportate nella norma europea armonizzata UNI EN 998-2 secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione indicato nella tabella seguente.

Specifica Tecnica Europea di riferimento	Uso Previsto	Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione
Malta per murature UNI EN 998-2	Usi strutturali e non	4

Per le composizioni in volume descritte nella tabella sottostante è possibile associare la classe di resistenza specificata.

Classe	Tipo di malta	Composizione				
		Cemento	Calce aerea	Calce idraulica	Sabbia	Pozzolana
M 2.5	idraulica	---	---	1	3	---
M 2.5	Pozzolonica	---	1	---	---	3
M 2.5	Bastarda	1	---	2	9	---
M 5	Bastarda	1	---	1	5	---
M 8	Cementizia	2	---	1	8	---
M 12	Cementizia	1	---	---	3	---

Malte prodotte in cantiere:

Nel caso di malte prodotte in cantiere, le miscele andranno calibrate in funzione delle specifiche di progetto. Le malte devono garantire prestazioni adeguate al loro impiego in termini di durabilità e di prestazioni meccaniche.

1.6 STRUTTURE LIGNEE

La produzione di elementi strutturali di legno massiccio a sezione rettangolare dovrà risultare conforme alla norma europea armonizzata UNI EN 14081-1 e, secondo quanto specificato al punto A del § 11.1 del DM 17/01/2018, recare la Marcatura CE.

Il legno massiccio per uso strutturale è un prodotto naturale, selezionato e classificato in dimensioni d'uso secondo la resistenza, elemento per elemento, sulla base delle normative applicabili.

I criteri di classificazione garantiscono all'elemento prestazioni meccaniche minime statisticamente determinate, senza necessità di ulteriori prove sperimentali e verifiche, definendone il profilo resistente, che raggruppa le proprietà fisico-meccaniche, necessarie per la progettazione strutturale.

La classificazione può avvenire assegnando all'elemento una Categoria, definita in relazione alla qualità dell'elemento stesso con riferimento alla specie legnosa e alla provenienza geografica, sulla base di specifiche prescrizioni normative. Al legname appartenente a una determinata categoria, specie e provenienza, si assegna uno specifico profilo resistente, armonizzato con le classi di resistenza proposte dalla UNI EN 338, utilizzando metodi di classificazione previsti nelle normative applicabili. Può farsi utile riferimento ai profili resistenti indicati nelle norme UNI 11035:2010 parti 1, 2 e 3, per quanto applicabili.

In generale è possibile definire il profilo resistente di un elemento strutturale anche sulla base dei risultati documentati di prove sperimentali, in conformità a quanto disposto nella UNI EN 384:2016.

Gli elementi strutturali di legno lamellare incollato debbono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 14080 e, secondo quanto specificato al punto A del § 11.1 del DM 17/01/2018, recare la Marcatura CE..

Le singole tavole, per la composizione di legno lamellare, dovranno soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 14081-1 al fine di garantirne una corretta attribuzione ad una classe di resistenza. Per classi di resistenza delle singole tavole superiori a C30 si farà riferimento esclusivo ai metodi di classificazione a macchina.

Le singole lamelle vanno tutte individualmente classificate dal fabbricante come previsto al § 11.7.2 del DM 17/01/2018.

Il legno ed i materiali a base di legno devono possedere un'adeguata durabilità naturale per la classe di rischio prevista in servizio, oppure devono essere sottoposti ad un trattamento preservante in accordo alla UNI EN 15228:2009.

Inoltre, quale utile riferimento ai fine della valutazione della durabilità dei materiali a base di legno, si precisa quanto segue:

- la norma UNI EN 350-1 fornisce indicazioni sui metodi per la determinazione della durabilità naturale e i principi di classificazione delle specie legnose basati sui risultati di prova;
- la stessa norma UNI EN 350 fornisce una classificazione della durabilità del legno massiccio nei confronti di funghi, coleotteri, termiti e organismi marini;
- la norma UNI EN 460 fornisce una guida alla scelta delle specie legnose in base alla loro durabilità naturale nelle classi di rischio così come definite all'interno della UNI EN 335;
- la norma UNI EN 335 fornisce una guida per l'applicazione del sistema delle classi di rischio secondo le definizioni fornite nella norma stessa.

Le specifiche relative alle prestazioni dei preservanti per legno ed alla loro classificazione ed etichettatura sono indicate nelle norme UNI EN 599-1 e UNI EN 599-2.

2 NUOVI MATERIALI IMPIEGATI

Per quanto riguarda la caratterizzazione dei materiali esistenti si rimanda alla relazione di vulnerabilità sismica allegata.

2.1 CLS

Si prevede l'impiego delle seguenti miscele:

RIASSUNTO DELLE MISCELE ADOPERATE

		(UNI 11104-prosp.1)	(UNI 11104-prosp. 4)							
Tipo	Campi impiego	Classi esposizione ambientale	Classe resistenza C (X/Y)	Rapporto a/c max	Contenuto minimo di cemento (kg/m ³)	Contenuto di aria (solo per classi XF2, XF3)	D _{MAX} (mm)	Classe di consistenza al getto	Tipo di cemento - solo se necessario	Copriferro nominale (mm)
1	copertura	XC1	C25/30	0.60	300	0	10	S4	Pozzolatico 42,5 R	25

CALCOLO COPRIFERRO

- $D_{max} \leq 3/4 C$
- $D_{max} < i_{min} - 5 \text{ mm}$
- $D_{max} \leq 1/4 S_{min}$ dove:

C = copriferro

i_{min} = interfero minimo

S_{min} = sezione minima

D _{max}	C ≥	$i_{min} >$	$S_{min} >$
mm	mm	mm	mm
4	5,3	9,0	16
5,6	7,5	10,6	22,4
6,3	8,4	11,3	25,2
8	10,7	13,0	32
10	13,3	15,0	40
11,2	14,9	16,2	44,8
12,5	16,7	17,5	50
14	18,7	19,0	56
16	21,3	21,0	64
20	26,7	25,0	80
22,4	29,9	27,4	89,6
25	33,3	30,0	100
31,5	42,0	36,5	126
40	53,3	45,0	160

Calcolo caratteristiche meccaniche cls		
Rck =	30,00 N/mm ²	resistenza cubica caratteristica a compressione
fck =	24,90 N/mm ²	resistenza cilindrica caratteristica a compressione
fc _m =	32,90 N/mm ²	resistenza cilindrica media a compressione
fctk =	1,79 N/mm ²	resistenza caratteristica a trazione semplice
fct _m =	2,56 N/mm ²	resistenza media a trazione semplice
fc _{fm} =	3,07 N/mm ²	resistenza media a trazione per flessione
E _{cm} =	31447,16 N/mm ²	modulo elastico istantaneo
γ _c =	1,5	coefficiente parziale di sicurezza del cls
α _{cc} =	0,85	coefficiente riduttivo per lunghe durate
fcd =	14,11 N/mm ²	Resistenza di calcolo a compressione
fctd =	1,19 N/mm ²	Resistenza di calcolo a trazione
σ _c =	11,21 N/mm ²	max tensione di compressione per combinazione quasi permanente
σ _c =	14,94 N/mm ²	max tensione di compressione per combinazione caratteristica (rara)

2.2 ACCIAIO PER C.A.

Si prevede l'impiego dei seguenti materiali:

barre d'acciaio tipo B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 40 mm);

reti elettrosaldate (6 mm ≤ Ø ≤ 12 mm) tipo B450C.

Calcolo caratteristiche meccaniche acciaio		
f _{yk} =	450,00 N/mm ²	tensione caratteristica di snervamento
γ _s =	1,15	coefficiente parziale di sicurezza dell'acciaio
f _{yd} =	391,30 N/mm ²	tensione di calcolo di snervamento
η =	1	coefficiente diametro barre
f _{bd} =	2,69 N/mm ²	Tensione di aderenza acciaio-cls
σ _s =	360,00 N/mm ²	max tensione per combinazione caratteristica (rara)

2.3 LEGAME σ-ε CLS E ACCIAIO

Impostazioni di calcolo avanzate

Impostazioni per il calcolo dello stato limite ultimo

diagramma tensioni deformazioni per acciaio:

☐ elastico-perfettamente plastico finito (1% da DM96)

☒ elastico-perfettamente plastico indefinito

☐ bilineare finito con incrudimento

diagramma tensioni deformazioni per cls:

☒ parabola rettangolo (formula EC2 3.17)

☐ triangolo - rettangolo

☐ rettangolo

Proprietà dell'armatura

tipo acciaio	A	B	C
(f _t /f _y) _k	1.05	1.08	1.15
e _{uk} %	2.5	5	7.5

Coefficiente effetti di lunga durata

Al _{facc}	0.85	Al _{facc} (incendio)	1
--------------------	------	-------------------------------	---

$$\varepsilon_{ud} = 0.9 \cdot \varepsilon_{uk} = 6.75\%$$

Diagrammi tensioni-deformazioni idealizzati e di progetto per acciai da armature ordinarie (tese e compresse)

Legenda

$$k = (f_t/f_y)_k$$

A Idealizzato

B Calcolo





Diagramma parabola-rettangolo per calcestruzzo compresso



2.4 ACCIAIO PER CARPENTERIA

Si prevede l'impiego di acciaio per carpenteria del tipo:

RINFORZO TRAVI LIGNEE DI PIANO => ACCIAIO S355 (conforme alle norme UNI EN 10025-2).

ALTRE CARPENTERIE => ACCIAIO S275 (conforme alle norme UNI EN 10025-2).

Norma e tipo di acciaio	Acciai laminati			
	Spessore nominale della membratura			
	t ≤ 40 mm		40 mm < t ≤ 80 mm	
	f _y [N/mm ²]	f _u [N/mm ²]	f _y [N/mm ²]	f _u [N/mm ²]
EN 10025-2 S 235	235	360	215	360
S 275	275	430	255	410
S 355	355	510	335	470
S 450	440	550	410	550

		Valori di f_{yd}					
		f_y	235	275	355	420	460
		ε_{yk} %	0,11	0,13	0,17	0,20	0,22
γ_{M0}	1,05	223,81	261,90	338,10	400,00	438,10	
γ_{M1}	1,05	223,81	261,90	338,10	400,00	438,10	
γ_{M2}	1,25	188,00	220,00	284,00	336,00	368,00	

Secondo la normativa EN 1090 si identificano le seguenti caratteristiche della struttura:

Definizione delle classi di conseguenze: (CC Consequences Class);

Definizione delle classi di servizio: (SC Service Categories);

Definizione della categoria di produzione: (PC Production Categories).

Sulla base delle suddette caratteristiche si determina la classe di esecuzione (EXC Execution Classes).

Classe di conseguenze	Descrizione	Esempi di edifici e di opere di ingegneria civile
CC3	Elevate conseguenze per perdita di vite umane, o conseguenze molto gravi in termini economici, sociali o ambientali	- Gradinate di impianti sportivi - Edifici pubblici nei quali le conseguenze del collasso sono alte (es. sale da concerti) - Ponti Ferroviari - etc...
CC2	Conseguenze medie per perdita di vite umane, conseguenze considerevoli in termini economici, sociali o ambientali	- Edifici residenziali e per uffici - Edifici pubblici nei quali le conseguenze del collasso sono medie (es. edificio di uffici) - Edifici industriali
CC1	Conseguenze basse per perdite di vite umane, e conseguenze modeste o trascurabili in termini economici, sociali o ambientali	- Costruzioni agricole, nei quali generalmente nessuno entra (es. serre) - Magazzini per sostanze non pericolose e nei quali l'accesso del personale sia assolutamente limitato
CC1=BASSA CC2=STANDARD CC3=ALTA		

Categoria	Parametri
SC1	- Strutture e componenti progettati soltanto per azioni quasi statiche - Strutture e componenti le cui connessioni sono progettate per l'azione sismica in regioni con bassa sismicità e classe di duttilità DCL - Strutture e componenti progettati per azioni a fatica da carroponti/gru meccanici (classe S_0)
SC2	- Strutture e componenti progettati per la resistenza a fatica in accordo alla EN 1993 (es. ponti stradali e ferroviari, gru, carriponte classi da S_1 a S_9) - Strutture suscettibili a vibrazione da vento, folla o macchinari in rotazione - Strutture e componenti progettati per l'azione sismica in regioni con media o alta sismicità ed in classe di duttilità DCM o DCH
DCL, DCM, DCH: classi di duttilità in accordo alla EN 1998-1 (eurocodice-8)	
SC1= carico statico SC2=sollecitazione a fatica	

La classe di duttilità alta CDA delle NTC2018 è equivalente alla classe DCH degli eurocodici.

La classe di duttilità bassa CDB delle NTC2018 è equivalente alla classe DCM degli eurocodici.

La progettazione non in duttilità delle NTC2018 è equivalente alla classe DCL degli eurocodici.

Categoria	Parametri
PC1	- Componenti non saldati fabbricati con qualsiasi classe di acciaio - componenti saldati fabbricati con classe di acciaio inferiore all S355 (=S275max)
PC2	- Componenti saldati fabbricati con classe di acciaio uguale o superiore alla S355 - Componenti essenziali per l'integrità strutturale che vengono assemblati in situ mediante saldatura - componenti prodotti a caldo o che ricevono trattamenti termici durante la produzione
PC1<S355(=S275) PC2=S355	

Per le caratteristiche sopra evidenziate si determina di seguito la classe di esecuzione.

Consequence Classes		CC1		CC2		CC3	
Service Categories		SC1	SC2	SC1	SC2	SC1	SC2
Production Categories	PC1	EXC1	EXC2	EXC2	EXC3	EXC3*	EXC3*
	PC2	EXC2	EXC2	EXC2	EXC3	EXC3*	EXC4
* EXC4 should be applied to special structures or structures with extreme consequences of a structural failure as required by national provision							

2.5 SALDATURE E BULLONATURE

Si prevede l'impiego di saldature realizzate in officina come indicato negli elaborati grafici.

Si prevede l'impiego di bulloneria fornita in assieme:


Viti/dadi classe 8.8 A.R.;

gioco foro-bullone secondo cnr - uni 10011.

2.6 STRUTTURE LIGNEE

Si prevede l'impiego dei seguenti materiali lignei:

Stringa identificativa	Castagno D24
Generalità	
☐ Materiale esistente	
Resistenze	
Resistenza f_{c0k}	210.0 [daN/cm ²]
Resistenza f_{t0k}	140.0 [daN/cm ²]
Resistenza f_{mk}	240.0 [daN/cm ²]
Resistenza f_{vk}	40.0 [daN/cm ²]
☐ Elasto-plastico per aste ...	
☐ Lamellare	
Proprietà	
Peso specifico	5.8000e-04 [daN/cm ³]
Dilatazione termica	1.0000e-05 [1/C]
Dilatazione termica 2	1.0000e-05 [1/C]
Dilatazione termica 3	1.0000e-05 [1/C]
Smorzamento	5.0
V Beta n	0.65 [mm/min]
Incremento dinamico	1.0
Costanti elastiche	
Modulo E	100000.0 [daN/cm ²]
Poisson	0.0
Modulo G	6250.0 [daN/cm ²]
☒ Ortotropo	
E_{05}/E_{med}	0.673
Costanti elastiche ortotropo	
Modulo E2	3300.0 [daN/cm ²]
Modulo E3	3300.0 [daN/cm ²]
Poisson 1-3	0.0
Poisson 2-3	0.0
Modulo G1-3	7200.0 [daN/cm ²]
Modulo G2-3	7200.0 [daN/cm ²]



3 RIPRISTINI E INTEGRAZIONI

Le riparazioni locali e le integrazioni verranno effettuate con materiale analogo a quello impiegato originariamente nella costruzione.

Lucca, 18/02/2026

Il Progettista