

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
 MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1
 "RIGENERAZIONE URBANA" (Codice misura M5C2I.1)


 Amministrazione comunale
 Dirigente
 Ing. Antonella Gianini
 Responsabile Unico del Procedimento
 Geom. Marco Acampora
 Ufficio impiantistica sportiva
 Ing. Agnese Caturegli

PALESTRA SAN LORENZO A VACCOLI,
 VIA PER S.LORENZO A VACCOLI, RISANAMENTO CONSERVATIVO E
 ADEGUAMENTO SISMICO - CUP J63D21000490004

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ALLEGATO N.	TAVOLA N.	SCALA
A10	S8	1:20 1:50 1:100

OGGETTO ELABORATO
 RINGROSSO FONDAZIONI
 BLOCCO A - TIPO 4/T

DATA

GENNAIO 2023

REVISIONI	Rev.	Data	Descrizione
	00	24 Dicembre 2021	Prima emissione
	01	21 Aprile 2022	Seconda emissione
	02	27 Gennaio 2023	Terza emissione

PROGETTISTI	SICURING SRL DIRETTORE TECNICO DOTT. ING. CARLO LA FERLITA	GEOLOGIA GEOL. LUCA TOFACCHI
-------------	--	---------------------------------

MATERIALI

Calcestruzzo strutturale alleggerito da getto:
 tipo Leca 1800, classe di resistenza LC40/44 con le seguenti principali caratteristiche:
 Densità in opera: 1800 kg/m³ (circa)
 Resistenza caratteristica a compressione: 45 N/mm²
 E (modulo elastico): 25'000 N/mm²
 Copriferro 3,5 cm (XC3)

Calcestruzzo strutturale alleggerito da getto:
 tipo Leca 1400, classe di resistenza LC20/22 con le seguenti principali caratteristiche:
 Densità in opera: 1400 kg/m³ (circa)
 Resistenza caratteristica a compressione: 25 N/mm²
 E (modulo elastico): 15'000 N/mm²
 Copriferro 2 cm (XC2)

Calcestruzzo strutturale:
 classe di resistenza C30/37, con le seguenti caratteristiche:
 Densità in opera: 2500 kg/m³ (circa)
 Granulometria: diametro max inerte 10 mm
 Resistenza caratteristica a compressione: 37 N/mm²
 Copriferro 3,5 cm per elementi di fondazione (XC2)
 Copriferro 3,0 cm per elementi in elevazione (XC3)

Calcestruzzo alleggerito da getto:
 per massetti tipo Locamix Facile, con le seguenti principali caratteristiche:
 Densità in opera: 1000 kg/m³ (circa)
 Resistenza media a compressione: 12 N/mm²

Acciaio da getto (barre e reti):
B450C, con le seguenti caratteristiche (cfr. Tab. 11.3.1a - NTC 2018):
 Tensione caratteristica di snervamento: 450 N/mm²
 Tensione caratteristica di rottura: 540 N/mm²

Acciaio per profili ed elementi accessori:
 Tipo: S235, con le seguenti caratteristiche (cfr. Tab. 4.2.1 - NTC 2018):
 Tensione caratteristica di snervamento: 235 N/mm²
 Tensione caratteristica di rottura: 360 N/mm²

Collegamenti profilati in acciaio:
Saldatura di testa (cfr. 4.2.8.2.1 - NTC 2018):
 Saldatura a piena penetrazione con materiale d'apporto avente resistenza maggiore o uguale a quella del materiale di base.
Saldatura a cordone d'angolo (cfr. UNI 10011, punto 9.2):
 Saldatura su tutto il perimetro dei profilati concorrenti nel nodo; la sezione di gola si intende pari ad almeno il 70% dello spessore minimo delle sezioni dei profilati concorrenti nel nodo saldato ($t/2 \leq b \leq t$; con b =spessore saldatura; t =spessore elemento). Il cordone di saldatura deve essere completo su tutto il perimetro dei profilati.
Per qualunque saldatura gli elettrodi impiegati dovranno essere conformi alla UNI 5132:1974, del tipo E44.

Inchiesta strutturale:
 Diametro fori = 2 mm + diametro barra
 Resina tipo Hilit HIT-RE500V3 o equivalente
Muratura portante:
 Muratura in mattoni semipieni 25x30x19 cm;
 Classe della malta: M5
 Resistenza caratteristica a compressione dell'elemento secondo il paragrafo 11.10.3.1.2. NTC2018: 7,5 N/mm²
 Resistenza caratteristica a compressione della muratura: 43,03 kg/cm²
 Modulo di elasticità normale secante E: 43032,03 kg/cm²
 Modulo di elasticità tangenziale secante G: 17212,81 kg/cm²
 Peso specifico medio della muratura: 1'900 kg/m³
Inerti:
 Per tutti i getti di diametro massimo inerti=10mm
 Per tutti i getti classe di consistenza: S5

NOTE

Nelle sezioni 1:20:
 Le armature in colore rosso sono le armature (longitudinali e staffe) dell'intervento di ringrosso.
 Le armature in colore blu sono le armature di parete dell'intervento di ringrosso.
 Le armature in colore nero sono quelle esistenti.
 Il calcestruzzo di colore blu è la sezione dopo l'intervento di ringrosso.
 Il calcestruzzo colore nero è la sezione esistente.

Dove non espressamente indicato nelle piante le fondazioni non verranno ringrossate.
 Le misure devono essere ricontronate in cantiere a cura dei soggetti esecutori

